

MŰSZAKI ADATLAP

Dréntec Geo 8 mm 2*15m

Alkalmazási területek: Térszín alatti szivárgó rendszerek, szigetelésvédelemmel kombinálva

Összetétel: Dombornyomott HDPE lemezre PP anyagú geotextília kasírozva

Tulajdonságok:

	Tulajdonság	vizsgálati értékek		
		középérték	tűrés	
GTX	húzószilárdság (T_{max})	MD 7,0 CMD 7,0	-0,9 -0,9	kN/m kN/m
	Átszűrődés (golyó) Dc	35	+7	mm
	átlyukasztás Fp	0,750	-0,0075	kN
	Nyílásnagyság-méret Oqo	140	±42	µm
	Vízáteresztési tényező qN	70×10^{-3}	-21×10^{-3}	m/s
	Tartósság	A beépítést követő két héten belül földdel takarni. Min. 5 évig kitart bármilyen természetes talajban		
	Oxidációs ellenállás	MD 100 % CMD 100 %	---	megmaradó szilárdság
	Vegyis ellenállás	MD 100 % CMD 100 %	---	megmaradó szilárdság
	Mikrobiológiai ellenállás	MD 100 % CMD 100 %	---	megmaradó szilárdság
	GCO	Vízáteresztés	MD 2,0 CMD 1,5	- 0,1 - 0,1
Geotextília húzószilárdsága (T_{max})		MD 12,8 CMD 14,3		kN/m

Műszaki adatok

Fajlagos tömeg lemez /geotextília/fólia	500 g/m ² / 110 g/m ²
Teljes fajlagos tömeg	610 g/m ²
Dombormagasság	8 mm
Domborulatok száma	kb. 1860 db/m ²
Légtérfogat	5,3 l/m ²
Vízvezetési sebesség (kapacitás)	kb. 1,98 l/s/m, kb. 118 l/perc/m
Geotextília áteresztőképesség	kb. 110 l/perc/m
Terhelhatóság	kb. 200 kN/m ²
Hőmérsékletállóság	-40 °C-tól +80 °C-ig
Fiziológiai tulajdonságok	talajvízzel nem lép reakcióba
Dombornyomott lemez színe	fekete
Szivárgó geotextília színe	fehér

További információk

Gyártó:

Hammerl GmbH & Co. KG
Niedere Klinge 15
D-74376 Gemmrigheim
Németország
Hellszerwerk Süd

Tanúsítás: EN 13967:2004/A1:2006 szabvány alapján
CE jel és teljesítménynyilatkozat száma: NOD2015.1
A műszaki adatlap adatai a gyártó műszaki adatlapjának és teljesítménynyilatkozatának az adatait tartalmazzák.

Kiszereles: tekercs száma: 6 db/raklap
tekercs szélessége: 2,0 m
hosszúság: 15 m

Tárolás: Mechanikai sérüléstől mentesen tárolandó.

Figyelmeztetés: A munkavédelmi előírásokat minden esetben be kell tartani.

Alkalmazástechnikai tanácsadás: BAU-HAUS Kft, 2045 Törökbálint, Kinizsi u. 16.
info@bau-haus.hu, www.bau-haus.hu
Tel. 06/23 332-119, Fax: 06/23 332-118